

ANTIC QU

BASKI BETON SİSTEMLERİ İÇİN RENKLİ YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ

Ürün adı: ANTIC QU

Ürün açıklama: BASKI BETON SİSTEMLERİ İÇİN RENKLİ YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ

Tanımı ve uygulama alanı: Baskı beton sistemlerinde renklendirici ve aşınmaya dirençli kullanıma hazır baskı beton yüzey sertleştiricisidir.

Özellikleri: Beton yüzeyin emici özelliğini azaltır. Beton yüzeydeki tozumu azaltır ve kolay temizlenir. Beton yüzeyde düşük su /çimento oranı sayesinde yüksek mukavemetler oluşur. Uygulanan sertleştirici betonda donma çözülme sonucunda ortaya çıkan pullanmaya direnç gösterir. Beton yüzeyin dayanımı normal betona göre daha yüksektir. Estetik renkli ve dekoratif bir yüzey oluşturur. Taze beton üzerine elle veya makine ile serpilerek kullanılır. Aşınmaya ve darbelere karşı daha dayanıklıdır.

Uygulama yüzeyleri: İç ve dış mekanlarda, araç ve yürüyüş yollarında, kaldırımlar, alışveriş merkezleri, fuar alanları Uygulama Sınırları Yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C den düşük, +35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.

Yüzey hazırlığı: Uygulama öncesinde zemin hazır hale gelinceye kadar beklenilmeli ve fazla su olmamalıdır. İhtiyaca göre monolitik şap seçilerek döküm işlemi yapılmalıdır.

Karışım: Uygulamaya hazır üründür toz halinde uygulanır.

Uygulama yöntemi: Uygulama betonun üzerinde 0,5-1,5 cm derinliğinde ayak izi kalacak kadar sertleşmiş olmalıdır. Bütün yüzeye serpme metodu ile homojen olarak dağıtılır. Elle veya özel ekipmanlar ile yapılabilir. Serpilen malzemenin betonun suyunu çekerek renk değiştirmesi beklenmelidir. Beton perdah malası ile sıkıştırılarak beton ile bütünleşme sağlandıktan sonra bıçak perdahına geçilir ve istenilen parlaklık elde edilene kadar bu işlem sürdürülür.



Uygulama şartları: Ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır. Çok nemli, sıcak ve don olan havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

Sarfıyat: Yüzeye bağlı olarak ve uygulama şekline göre yaklaşık olarak değişkenlik gösterebilir. Hafif trafik alanları için 2-3kg/m², orta yoğun trafikli alanlarda 3-4kg/m², yoğun trafikli alanlar için 4-5kg/m² max tüketim 6kg/m²'yi geçmemelidir.

Raf ömrü ve depolama: Raf ömrü kuru ortamda ambalaj açılmadan 6 aydır. Torba açıldıktan sonra 1 hafta içerisinde tüketilmelidir.

Teknik Özellikler

Malzemenin Yapısı	Özel agregalı
Renk	Çeşitli renkler
Kütle yoğunluğu ıslak harç	1900kg/m ³ ±100kg/m ³
Kullanım süresi	1-3 gün
Açıkta bekletme süresi	24 saat
Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.	

ANTIC QU

BASKI BETON SİSTEMLERİ İÇİN RENKLİ YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ

Dikkat :Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

- Ürün, su, nem, ter ve/veya diğer vücut sıvılarıyla alkali olarak reaksiyona giren çimento içerir, bu nedenle tahriş edici olarak sınıflandırılır. Tüm çimentolu malzemeler ve ürünlerde olduğu gibi tüm önlemleri alınız.
- Cilt ile temasında zararlıdır.
- Solunduğunda zararlıdır.
- Yutulduğunda zararlıdır.
- Solunum tahrişine neden olabilir.
- Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Elleçlemeden sonra vücudunuzu ve giysilerinizi iyice yıkayın.
- Bu ürünü kullanırken yemek yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
- Solunum koruması takın.
- Malzemenin güvenli bir şekilde elleçlenmesi, depolanması, kullanımı ve atılmasıyla ilgili daha fazla bilgi ve tavsiye için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna bakın

Not 1: "Teknik Özellikler" bölümünde sağlanan tüm Teknik Veriler, ortam uygulama koşullarından önemli ölçüde farklı olabilecek koşullar altında laboratuvar deneyimleri ve testlerine dayanmaktadır. Bu nedenle, gerçek teknik özellikler şirketin kontrolü dışındaki koşullar veya durumlar nedeniyle değişebilir.

Not 2: Ürünlerimizin kullanımıyla ilgili olarak Teknik Veri Sayfalarımızda veya çalışanlarımız, satıcı ve bayilerimiz tarafından sağlanan bilgiler, kapsamlı araştırma ve deneyime dayanmaktadır ve size yardımcı olmak için iyi niyetle sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz; ancak, işlerin yürütülmesinin saha koşulları üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığından, bunun sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu tutulamayız.

Not 3: Tüm çimento bazlı ürünler kuru, korunaklı yerlerde, ahşap paletler üzerinde depolanmalıdır. Bu koşullar altında bile, ürünler bir süre sonra atmosferik nemden etkilenir. Bu süre tanımlanmadığı veya standart olmadığı için, müşterilerimize sertleştirilmiş ürünleri kullanmamalarını veya genel olarak depolama nedeniyle kalitesi belirsizse kullanmamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz.

Yukarıda verilen değerler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün belirtilen amaçlarının dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması yada hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan fabrikamız sorumlu değildir. Teknik föydeki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.



MEKANİK
KARIŞTIRICI



DAMGALANMIŞ
HARÇ İÇİN



KİŞİSEL KORUYUCU
EKİPMAN KULLANIN



RAPID SETTING



CEPHE-ZEMİN



İÇ-DİŞ CEPHE



ÇİMENTO
ESASLI




RENKLİ



CSIV
W1



TS-EN
1504-2:2004



>5°C
<35°C



DONDAN
KORUYUNUZ



YÜZEYİ
TEMİZLEYİNİZ



ISO 9001



ISO 10002



ISO 14001



ISO 50001



ISO 45001

 2404	
BMP TRADE LTD Güney Sokak, Minareliköy, Lefkoşa Kıbrıs	
TS-EN1504-2:2004 Beton için Yüzey Koruma Sistemleri / Surface protection systems for concrete CSIV,W1 Dış cepheler için / For exterior ANTIC QU	
Amaçlanan Kullanım Intended Use	Baskı beton sistemleri için renkli yüzey sertleştirici Colored surface hardener for impressed concrete systems
Kütle yoğunluğu kuru harç Dry density	≤ 1400 kg/m³ ±100
Basınç Dayanımı Compressive strength	CS IV
Yapışma kuvveti Adhesion	≥2 N/mm²
Su emme Capillary Water absorption	W1
Su buharı geçirgenliği Water vapour permeability	Class III
Yangına tepki Reaction to fire	A1
Tehlikeli maddelerin salınımı Release / hazardous substances	SDS'e bakınız. See SDS