

YAPSER 20

ÇİMENTO ESASLI TAMİR HARCİ

Ürün açıklama kısa: Çimento esaslı tamir harcı
Tanımı ve uygulama alanı İç ve dış cepheler için çimento esaslı ince tamir harcıdır.

Özellikleri: Brüt beton astarı olmadan parlak yüzeylere uygulanabilir. Büzülme yapmaz. Neme karşı dayanıklıdır. Uygulama yüzeyleri Betonların tamirinde, deliklerin doldurulmasında ve brüt beton yüzeylerin sıvası olarak kullanılır.

Uygulama Sınırları: Daha önceden alçı sıvanmış, boyanmış, dış akrilik kaplama yapılmış ve gevşek yüzeylere uygun değildir. Tek seferde 25mm daha kalın uygulanmaz. 25mm üzeri uygulama, birden fazla katmanlar uygulayarak yapılmalıdır.

Yüzey hazırlığı: Uygulama yüzeyi sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve düzgün olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, yapışmayı azaltacak her türlü yağ, pas ve parafın kalıntılarının iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Metal parçalar üzerindeki pas temizlenip antipas ile astarlanmalıdır. Yüzey uygulama yapılmadan 24 saat önce nemlendirmelidir.

Karışım: 20 kg YAPSER 20 için 5-6Lt su, temiz karıştırma kabına boşaltılır. YAPSER 20 yavaş yavaş ilave edilerek karışım homojen hale gelinceye ve topaklanmalar bitene kadar mekanik karıştırıcı ile en az 3 dakika karıştırılır. Kullanmadan önce tekrar karıştırınız.

Uygulama yöntemi: Çelik bir mala ile her katman için en fazla 25 mm kalınlıkta harç uygulayınız. İlk katı, çatlakları örtmek ve düz olmayan yüzeyleri düzeltmek için yüzeye sıyrarak uygulayın. Yeni bir katman uygulamadan önce birönceki katın kurumasını bekleyin. Son katmanı süngerli mala uygulaması ile bitiriniz. Katmanların toplam kalınlığı 50 mm'yi geçmemelidir.



Uygulama şartları: Ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası olmalıdır. Bu ürün çimento esaslı olduğu için, uygulamadan 24 saat sonra, 2-3 gün boyunca nemlendirilmelidir. Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulamayınız. Direk güneş, kuvvetli rüzgar altında veya sıcak yüzeylerde uygulamayınız.

Sarfıyat: Kaplanacak yüzeye ve uygulama şekline bağlı olarak ortalama sarfıyat 25mm kalınlık için 1m² başına 30kg'dır.

Raf ömrü ve depolama: Bir palet üzerindeki kuru bir yerde saklanırsa raf ömrü 12 aydır. İstifleme üst üste 8 torbadan fazla olmamalıdır.

Teknik Özellikler:

Malzemenin Yapısı	Mineral agregalar, sentetik katkıları ve özel çimento.
Renk	GRİ
Kütle yoğunluğu ıslak harç	≤ 1550 kg/m ³ ±100
Kullanım süresi	3 saat
Açıkta bekletme süresi	5 dakika
Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.	

YAPSER 20

ÇİMENTO ESASLI TAMİR HARCİ



Dikkat :Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

- Ürün, su, nem, ter ve/veya diğer vücut sıvılarıyla alkali olarak reaksiyona giren çimento içerir, bu nedenle tahriş edici olarak sınıflandırılır. Tüm çimentolu malzemeler ve ürünlerde olduğu gibi tüm önlemleri alınız.
- Cilt ile temasında zararlıdır.
- Solunduğunda zararlıdır.
- Yutulduğunda zararlıdır.
- Solunum tahrişine neden olabilir.
- Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Elleçlemeden sonra vücudunuzu ve giysilerinizi iyice yıkayın.
- Bu ürünü kullanırken yemek yemek, içmek veya sigara içmeyin.
- Solunum koruması takın.
- Malzemenin güvenli bir şekilde elleçlenmesi, depolanması, kullanımı ve atılmasıyla ilgili daha fazla bilgi ve tavsiye için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna bakın

Not 1: "Teknik Özellikler" bölümünde sağlanan tüm Teknik Veriler, ortam uygulama koşullarından önemli ölçüde farklı olabilecek koşullar altında laboratuvar deneyimleri ve testlerine dayanmaktadır. Bu nedenle, gerçek teknik özellikler şirketin kontrolü dışındaki koşullar veya durumlar nedeniyle değişebilir.

Not 2: Ürünlerimizin kullanımıyla ilgili olarak Teknik Veri Sayfalarımızda veya çalışanlarımız, satıcı ve bayilerimiz tarafından sağlanan bilgiler, kapsamlı araştırma ve deneyime dayanmaktadır ve size yardımcı olmak için iyi niyetle sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz; ancak, işlerin yürütülmesinin saha koşulları üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığından, bunun sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu tutulamayız.

Not 3: Tüm çimento bazlı ürünler kuru, korunaklı yerlerde, ahşap paletler üzerinde depolanmalıdır. Bu koşullar altında bile, ürünler bir süre sonra atmosferik nemden etkilenir. Bu süre tanımlanmadığı veya standart olmadığı için, müşterilerimize sertleştirilmiş ürünleri kullanmamalarını veya genel olarak depolama nedeniyle kalitesi belirsizse kullanmamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz.

Yukarıda verilen değerler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün belirtilen amaçlarının dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması yada hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan fabrikamız sorumlu değildir. Teknik föydeki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.



MEKANİK
KARIŞTIRICI



KARIŞTIRIDIKTAN
SONRA 3 DK
BEKLETİLİR.



ÇELİK MALA
İLE ÇEKİLİR



SÜNGERLİ
MALA FINİŞ



KİŞİSEL KORUYUCU
EKİPMAN KULLANIN



İÇ CEPHE



DIŞ CEPHE




ÇİMENTO ESASLI



GP
CS IV
W1



CE



>5°C
<30°C



5-6 LT
SU
WATER



	
BMP TRADE LTD Güney Sokak, Minareliköy, Kirtli Sanayi Bölgesi, Lefkoşa / Kıbrıs	
TS-EN998-1:2016 Çimento esaslı tamir harcı Cement based finishing plaster GP, CS IV, W1 İç ve Dış cepheler için / For interior and exterior surfaces YAPSER 20	
Amaçlanan Kullanım Intended Use	Genel amaçlı sıva harcı (GP) General purpose mortar (GP)
Kütle yoğunluğu kuru harç Dry density	≤ 1500 kg/m³ ±100
L2 Basınç Dayanımı Compressive strength	CS IV
Yapışma kuvveti Adhesion	≥ 0,6 N/mm² FP:A
Su emme Capillary Water absorption	W1
Su buharı geçirgenliği katsayısı Water vapour permeability coefficient	μ ≤ 7
Isı iletkenlik Thermal conductivity coefficient	(λ10, dry) ≤ 0,44W/mK (Ortalama tablo değeri Tabulated mean value P = % 50)
Yangına tepki Reaction to fire	A1
Tehlikeli maddelerin salınımı Release of hazardous substances	SDS'e Bakınız / See