

EUROPLAS

ÇİMENTO, SİLİKON VE ELYAF KATKILI 3.EL SIVA



Ürün Adı
Europlas

Tanımı
Dış cepheler için çimento, silikon ve yüksek elyaf katkılı 3.el siva

Özellikleri
Silikon ve elyaf içerir .
Gri ve beyaz renkli
Yüzeyin hızlı kurumasından dolayı oluşan kılcal çatlakları engellemek için suyu sıvanın içerisinde daha uzun süre tutar.
Neme dayanıklıdır.
Kolay süngerlenir.

Uygulama Alanları
Kaba sıvası atılmış dış cephelerde en son ince siva katı olarak uygulanır. Alçı yüzeylere, boyalı yüzeylere, dış cephe akrilik kaplamaların üzerine ve sağlam olmayan yüzeylere uygulanamaz. 6mm'den daha kalın uygulanmamalıdır.

Teknik Veriler:
Su karışım oranı: 4-5 lt/20 kg
Su karışım oranı: 6-7 lt /35kg
Kullanım süresi: 1 saat
Açıkta bekletme süresi: 20 dakika

Kütle yoğunluğu kuru harç	≤ 1500 kg/m ³ ±200
Basınç Dayanımı	CSIII
Yapışma kuvveti	≥0,3 N/mm ² FP:A
Su emme	W1
Su buharı geçirgenliği katsayısı	μ ≤ 4
Isı iletkenlik	(λ10, dry) ≤0.50 W/mK (Ortalama tablo değeri P =% 50)

Kullanım Şekli:

Yüzey Hazırlığı:
Uygulama yüzeyi sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve temiz olmalı. Yüzey, yapışmayı azaltacak her türlü yabancı maddelerden temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Havanın durumuna göre uygulamaya başlanmadan önce yüzey nemlendirilmelidir. Yüzey parlak beton ise Aslan GIPSOPLAS ile astarlanmalıdır.

Karışım Hazırlanması:

20kg EUROPLAS için 4-5lt su, temiz karıştırma kabına boşaltılır. (İstenilen işlebilirliğe su miktarı değişebilir) EUROPLAS yavaş yavaş ilave edilerek mekanik karıştırıcı ile 5 dakika karıştırılır. Harç dinlendirilip tekrar 3dk karıştırılır. Kullanmadan önce tekrar karıştırınız.

Siva Uygulanması:

Hazırlanan harç 5 dakika dinlendirilip tekrar karıştırılmalıdır. Uygulanacak kalınlık 6mm geçmemelidir. Gececekse yüzeye iki defada uygulanmalıdır. Birden fazla kat uygulanacak ise katlar arası 1-3 saat beklenilmelidir. Uygulanan EUROPLAS yüzeyde kurumaya başladığı zaman takoz fırça yardımıyla yüzey nemlendirilerek sünger ile bitiş yapılabilir.

Aletlerin Temizliği:

Uygulamadan hemen sonra su ile.

Dikkat Edilecek Hususlar:

Aşırı sıcakta, rüzgarlı ortamlarda veya don sırasında uygulama yapılmamalı veya gerekli önlemler alınmalıdır. Uygulama +5°C ve +30°C arasında yapılmalı, uygulamayı takip eden 24 saat içinde sıcaklığın +5°C'nin altına düşmesi beklenen durumlarda uygulama yapılmaz. Hemen kullanılacak kadar harç hazırlanmalı, harç çekmeye başladıktan sonra su ilave edilmemelidir. Uygulamayı takip eden 72 saat süresince uygulama yapılan yüzeyler aralıklı olarak nemlendirilmelidir. +5°C ile +30°C arasındaki sıcaklıklarda kullanın. Kışın veya düşük sıcaklık dönemlerinde (5-10°C), karıştırma için ılık su (yaklaşık 30°C) kullanılması ve mümkünse uygulamanın öğle saatlerinde yapılması önerilir. Aksine, yüksek sıcaklık dönemlerinde (30°C'ye kadar), karıştırma için soğuk su (yaklaşık 20°C) kullanılması önerilir ve malzemenin uygulanması mümkün olduğunca günün daha serin saatlerinde (sabahın erken saatleri veya öğleden sonra geç saatler) yapılmalı ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.

Sarfıyat:

Uygulanacak yüzeye ve uygulama şekline bağlı olarak ortalama sarfıyat 4,5mm için 1 mt2'de 3 kg 'dır.

Ambalaj:

20 kg ve 35 kg kraft torba

Depolama:

Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında saklayınız. 6 ay raf ömrü vardır.

EUROPLAS

ÇİMENTO, SİLİKON VE ELYAF KATKILI 3.EL SIVA



Dikkat :Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

- Ürün, su, nem, ter ve/veya diğer vücut sıvılarıyla alkali olarak reaksiyona giren çimento içerir, bu nedenle tahriş edici olarak sınıflandırılır. Tüm çimentolu malzemeler ve ürünlerde olduğu gibi tüm önlemleri alınız.
- Cilt ile temasında zararlıdır.
- Solunduğunda zararlıdır.
- Yutulduğunda zararlıdır.
- Solunum tahrişine neden olabilir.
- Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Elleçlemeden sonra vücudunuzu ve giysilerinizi iyice yıkayın.
- Bu ürünü kullanırken yemek yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
- Solunum koruması takın.
- Malzemenin güvenli bir şekilde elleçlenmesi, depolanması, kullanımı ve atılmasıyla ilgili daha fazla bilgi ve tavsiye için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna bakın.

Not 1: "Teknik Özellikler" bölümünde sağlanan tüm Teknik Veriler, ortam uygulama koşullarından önemli ölçüde farklı olabilecek koşullar altında laboratuvar denemeleri ve testlerine dayanmaktadır. Bu nedenle, gerçek teknik özellikler şirketin kontrolü dışındaki koşullar veya durumlar nedeniyle değişebilir.

Not 2: Ürünlerimizin kullanımıyla ilgili olarak Teknik Veri Sayfalarımızda veya çalışanlarımız, satıcı ve bayilerimiz tarafından sağlanan bilgiler, kapsamlı araştırma ve deneyime dayanmaktadır ve size yardımcı olmak için iyi niyetle sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz; ancak, işlerin yürütülmesinin saha koşulları üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığından, bunun sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu tutulamayız.

Not 3: Tüm çimento bazlı ürünler kuru, korunaklı yerlerde, ahşap paletler üzerinde depolanmalıdır. Bu koşullar altında bile, ürünler bir süre sonra atmosferik nemden etkilenir. Bu süre tanımlanmadığı veya standart olmadığı için, müşterilerimize sertleştirilmiş ürünleri kullanmamalarını veya genel olarak depolama nedeniyle kalitesi belirsizse kullanmamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz.



MEKANİK
KARIŞTIRICI



KARIŞTIRDIKTAN
SONRA 3DK.
BEKLETİLİR.



ÇELİK MALA
İLE ÇEKİLİR



SÜNGERLİ
MALA İLE
SONLADIRILIR



KİŞİSEL
KORUYUCU
EKİPMAN
KULLANINI



DİŞ CEPHE



SİLİKONLU



ELYAFLI



GP
CSIII
W1



CE
TS-EN998-1



>5°C
<30°C



4 4,5 LT
SU



 2404	
BMP TRADE LTD Güney Sokak, Minareliköy, Lefkoşa Kıbrıs	
TS-EN998-1:2016 Çimento ve silikon esaslı 3.el siva / Water repellent finish plaster GP, CSIII, W1 Dış cephelerde / For exterior surfaces EUROPLAS	
Kütle yoğunluğu kuru harç Dry density	≥1500 kg / m³ ±100 - 200
Basınç dayanımı Compressive strength	CSIII
Yapışma kuvveti Adhesion	≥0,3 N/mm² FP:A
Su emme Capillary water absorption	W1
Su buharı geçirgenliği katsayısı Water vapour permeability coefficient	μ>4
Isı iletkenlik Thermal conductivity coefficient	(λ>10, dry)≥0,50 W/mK (Ortalama tablo değeri / tabulated mean value; P=50%)
Yangına tepki Reaction to fire	A1
Tehlikeli maddelerin salınımı Release / hazardous substances	SDS'e bakınız. See SDS