



WALLEX MEDIUM COARSE

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΕΤΡΙΑΣ
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Μετριάς Κόκκομετριάς σπάτουλα για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ - ΧΡΗΣΕΙΣ: Μετριάς Κόκκομετριάς σπάτουλα με βάση το λευκό τσιμέντο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Ανθεκτικό στην υγρασία Εξαιρετική πρόσφυση στην επιφάνεια. Η ενίσχυση των ινών μειώνει τον σχηματισμό τριχοειδών ρωγμών.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ: Εφαρμόζεται σε εξωτερικές επιφάνειες με υπόστρωμα σοβά δεύτερο χέρι

ΟΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ακατάλληλο για εφαρμογή σε επιφάνειες γύψου, μπογιατισμένες επιφάνειες, εξωτερικές ακρυλικές επικαλύψεις και σε σαθρές επιφάνειες. Εφαρμόζεται σε στρώσεις πάχους κάτω από 5mm.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια που καλύπτεται είναι στερεή, στεγνή, λεία και απαλλαγμένη από σκόνη. Καθαρίστε την επιφάνεια που θα μειώσει την πρόσφυση, καθώς και τα χαλαρά σωματίδια στην επιφάνεια. Εάν υπάρχει ακρυλική βαφή εφαρμοσμένη στην επιφάνεια, πρέπει να αφαιρεθεί όλη η βαφή. Εάν η επιφάνεια που πρόκειται να εφαρμοστεί είναι σκυρόδεμα με πρόσθιο προσανατολισμό, θα πρέπει να προετοιμαστεί με αστάρι ακατέργαστου σκυροδέματος Gipsorplas.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ: Για 20 kg WALLEX MEDIUM, τοποθετείτε 5-6 λίτρα νερού σε καθαρό δοχείο ανάμιξης. Το WALLEX MEDIUM προστίθεται στο νερό σε μικρές δόσεις και αναμινύεται με μηχανικό μίξερ για τουλάχιστον 3 λεπτά μέχρι το μείγμα να γίνει ομοιογενές και χωρίς σβώλους. Αναμίξτε καλά το υλικό πάλι πριν τη χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Η εφαρμογή γίνεται με ορθογώνια μεταλλική μύστρα σε δύο ή περισσότερες στρώσεις με μέγιστο πάχος 5 mm για κάθε στρώση. Η πρώτη στρώση θα γεμίσει τρύπες, ρωγμές και ανωμαλίες του υποστρώματος. Αφήστε την κάθε στρώση να στεγνώσει πριν εφαρμόσετε τις επόμενες στρώσεις. Η τελική επιφάνεια γίνεται "τριφτή" (με τριβίδι ή σφουγγάρι). Το συνολικό πάχος του επιχρίσματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 mm.

UFI:QT40-D0S8-500E-VGH3




CYS-EN 998-1:2016

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η:

Θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι μεταξύ + 5 ° C και + 30 ° C. Επειδή το προϊόν αυτό είναι με βάση το τσιμέντο, 24 ώρες μετά την εφαρμογή του, πρέπει να ραντίζεται με νερό για 2-3 ημέρες. Μην εφαρμόζετε σε επιφάνειες που είναι παγωμένες, ή ημιπαγωμένες ή έχουν κίνδυνο να παγώσουν μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Μην εφαρμόζετε σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, ισχυρό άνεμο ή θερμές επιφάνειες.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Ανάλογα με την επιφάνεια που πρόκειται να επικαλυφθεί και τη μέθοδο εφαρμογής, η μέση κατανάλωση είναι 1,15 kg ανά 1m² για πάχος 3.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: Η διάρκεια ζωής είναι 3 μήνες εάν φυλάσσεται σε ξηρό μέρος πάνω σε παλέτα. Η στοίβαξη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 σακούλες στη σειρά.

 24 BMP TRADE LTD Σπύρου κυπριανου 38, Τ.Κ 2480 Τσερι, Λευκωσία Κύπρος	
Dop No:WOLF-WALLEX MEDIUM COARSE-ΛΕΥΚΟ-01.05.2024 UIC:WOLF-WALLEX MEDIUM COARSE-ΛΕΥΚΟ CYS-EN 998-1:2016	
Κονίαμα γενικής χρήσης (GP, CS III, W1), Για εσωτερική και εξωτερική χρήση	
Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση
Ξηρή χύδην πυκνότητα	1336kg/m ³ ±200
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία A1 (<1% οργανικό περιεχόμενο)
Υδαταπορρόφηση	Wc1
Υδατοπερατότητα μετά από κύκλους γήρανσης	Δεν απαιτείται
Διαπερατότητα υδρατμών	μ ≤ 15/35
Πρόσφυση	≥0,50 N/mm ² FP:B
Πρόσφυση μετά από κύκλους γήρανσης	Δεν απαιτείται
Θερμική αγωγιμότητα λ10 dry	≤0,80 W/mK (από πίνακες) για P= 50 %
Ανθεκτικότητα	Αξιολόγηση με βάση τις ισχύουσες διατάξεις στον προοριζόμενο τόπο χρήσης του κονιάματος
Απελευθέρωση / επικίνδυνες ουσίες	Βλέπε ΔΔΑ



ISO 9001



ISO 10002



ISO 14001



ISO 50001



ISO 45001

BMP TRADE LTD Σπύρου κυπριανου 38, Τ.Κ 2480 Τσερι, Λευκωσία Κύπρος + **357 97821958**



This publication was funded by the European Union. Its contents are the sole responsibility of BMP TRADE LTD and do not necessarily reflect the views of the European Union.



WALLEX MEDIUM COARSE

**MEDIUM COARSE
WALL LEVELING**

DESCRIPTION: Cement based coarse wall-leveling compound

ABOUT THIS PRODCUT: White cement based medium coarse wall leveling compound for interior and exterior surfaces.

PROPERTIES: Resistant to moisture. Excellent adhesion to the surface. Fiber reinforcement reduces the formation of capillary cracks.

APPLICATION SURFACES: For coating of rendered plaster and concrete.

APPLICATION LIMITS: Unsuitable for gypsum surfaces, painted surfaces, exterior acrylic coatings and loose surfaces. It is applied in layers of thickness below 5mm

PREPARATION: Ensure that the surface to be covered is solid, dry, smooth and free of dust. Clean any residual oil, grease and oil that will reduce adhesion, as well as loose particles on the surface. If there is an acrylic paint applied on the surface, all paint should be removed. If the surface to be applied is fair face concrete, it should be primed with Gipsoplas gross concrete primer.


MIXING: For 20 kg WALLEX MEDIUM COARSE, 5-6 liters of water is poured into the clean mixing bowl. WALLEX MEDIUM is added slowly and mixed with mechanical mixer for at least 3 minutes until the mixture becomes homogeneous and free of lumps. Mix the material well before use.

APPLICATION: With a steel trowel, apply mortar with a maximum thickness of 5 mm for each layer. Apply the first layer to the surface with skimming method to cover the cracks and smooth the uneven surfaces. Allow the previous layer to dry before applying the following layers. The final layer is finished with a sponge float. The total thickness of the layers should not exceed 10 mm.

UFI:QT40-D0S8-500E-VGH3

APPLICATION WARNINGS: The ambient temperature should be between + 5 ° C and + 30 ° C. Because this product is cement-based, 24 hours after application, it must be sprinkled with water for 2-3 days. Do not apply to surfaces that are frozen or semi-frozen or are at risk of freezing within the next 24 hours. Do not apply to direct sunlight, strong wind or hot surfaces.

CONSUMPTION: Depending on the surface to be covered and the type of application, the average consumption is 1,15 kg per 1m² for a thickness of 3.
STORAGE AND SHELF LIFE: Shelf life is 3 months if stored in a dry place on a pallet. Stacking should not exceed 8 bags in a row.

 24 BMP TRADE LTD Σπύρου κυπριανου 38. Τ.Κ 2480 Τσερι, Λευκωσία Κύπρος	
Dop No:WOLF-WALLEX MEDIUM COARSE-ΛΕΥΚΟ-01.05.2024 UIC:WOLF-WALLEX MEDIUM COARSE-ΛΕΥΚΟ CYS-EN 998-1:2016	
Κονίαμα γενικής χρήσης (GP, CS III, W1), Για εσωτερική και εξωτερική χρήση	
Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση
Ξηρή χύδην πυκνότητα	1336kg/m ³ ±200
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία A1 (<=1 οργανικό περιεχόμενο)
Υδατοαπορρόφηση	Wc1
Υδατοπερατότητα μετά από κύκλους γήρανσης	Δεν απαιτείται
Διαπερατότητα υδρατμών	μ ≤ 15/35
Πρόσφυση	≥0,50 N/mm ² FP:B
Πρόσφυση μετά από κύκλους γήρανσης	Δεν απαιτείται
Θερμική αγωγιμότητα λ10 dry	≤0.80 W/mK (από πίνακες) για P= 50 %
Ανθεκτικότητα	Αξιολόγηση με βάση τις ισχύουσες διατάξεις στον προοριζόμενο τόπο χρήσης του κονιάματος
Απελευθέρωση / επικίνδυνες ουσίες	Βλέπε ΔΔΑ



BMP TRADE LTD Σπύρου κυπριανου 38. Τ.Κ 2480 Τσερι, Λευκωσία Κύπρος + **357 97821958**



This publication was funded by the European Union. Its contents are the sole responsibility of BMP TRADE LTD and do not necessarily reflect the views of the European Union.