

DERZDOSİL®

ÇİMENTO VE SİLİKON KATKILI DERZ DOLGU

Ürün Adı

Derzdosil

Tanımı

DERZDOSİL® çimento ve silikon esaslı yüksek performanslı seramik ve fayans derzleri için dekoratif derz dolgu malzemesidir..

Özellikleri

- Kolay hazırlanır ve uygulanır.
- Silikon katkıları sayesinde kirlenmelere karşı yüksek performans,
- Kolay temizlenme özelliği.
- Yüksek su itici özelliği.
- Sırlı yüzeyleri çizmez.
- 1 - 6 mm derz genişlikleri için uygundur.
- Seramik kenarlarına çatlamadan mükemmel
- Yapışma sağlar. İşlenebilme süresi uzundur.

Teknik Veriler:

Malzemenin Yapısı	Mineral Dolgular, Sentetik katkıları ve Özel Çimento içerir
Kütle yoğunluğu ıslak harç	≤ 1100 kg/m ³ ±100
Kullanım süresi	2 saat
Açıkta bekletme süresi	3 - 5 dakika
Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklarda süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.	

Kullanım Şekli

Yüzey Hazırlığı

Seramik ve fayans derzlerinin doldurulmasından önce, kullanılan yapıştırıcının yeterli sertliğe gelmesi beklenmelidir. DERZDOSİL uygulanmadan hemen önce, yüzey, seramiğine zarar vermeyecek yöntemler ile temizlenmeli ve ıslak süngerle nemlendirilmelidir.

Karışım Hazırlanması

20 KG için 6-7 lt su miktarı,temiz bir karıştırma kabına ölçek yardımı ile boşaltılır DERZDOSİL yavaş yavaş ilave edilerek, 400 - 600 devir/dk.'lık bir karıştırıcı ile 3 - 5 dakika, üniform ve topaksız bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Yaklaşık 3 - 5 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye karıştırıldıktan sonra sonra malzeme kullanıma hazır hale gelir.

Siva Uygulanması

DERZDOSİL kauçuk mala ile seramiklerin üzerine yayılır ve derz araları doldurulur. Fazla malzeme, derzlerden diyagonal hareketlerle sıyrılır. (Derin derzlerde,

önce malzemenin çökmesi beklenmeli, daha sonra bu işlem tekrarlanmalıdır.) Malzeme parmak baskısına dayanıncaya kadar beklenir ve tüm yüzey nemli bir sünger ile temizlenerek,hidratasyonunu tamamlaması için ihtiyacı olan can suyu verilir. Seramiğin yüzeyindeki malzeme kalıntıları nemli bir sünger ile temizlenir ve fugalara son şekli verilir. Malzeme kuruduktan sonra (en geç ertesi gün), seramikler kuru ve temiz bir üstübu ile parlatılır.

Aletlerin Temizliği

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. DERZDOSİL sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.

Dikkat Edilecek Hususlar

Aşırı sıcakta, rüzgarlı ortamlarda veya don sırasında uygulama yapılmamalı veya gerekli önlemler alınmalıdır. Uygulama +5C ve +30C arasında yapılmalı, uygulamayı takip eden 24 saat içinde sıcaklığın +5C'nin altına düşmesi beklenen durumlarda uygulama yapılmaz. Hemen kullanılacak kadar harç hazırlanmalı, harç çekmeye başladıktan sonra su ilave edilmemelidir. Uygulamayı takip eden 72 saat süresince uygulama yapılan yüzeyler aralıklı olarak nemlendirilmelidir.

Sarfıyat

Kullanılacak yüzeye göre teknik servisimize başvurunuz.

Ambalaj

20 kg kraft torba

Depolama

Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında saklayınız. 6 ay raf ömrü vardır



DERZDOSİL®

ÇİMENTO VE SİLİKON KATKILI DERZ DOLGU



Dikkat

Çimento içerir. Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız ve yutmayınız.

Not 1: "Teknik Özellikler" bölümünde sağlanan tüm Teknik Veriler, ortam uygulama koşullarından önemli ölçüde farklı olabilecek koşullar altında laboratuvar deneyimleri ve testlerine dayanmaktadır. Bu nedenle, gerçek teknik özellikler şirketin kontrolü dışındaki koşullar veya durumlar nedeniyle değişebilir.

Not 2: Ürünlerimizin kullanımıyla ilgili olarak Teknik Veri Sayfalarımızda veya çalışanlarımız, satıcı ve bayilerimiz tarafından sağlanan bilgiler, kapsamlı araştırma ve deneyime dayanmaktadır ve size yardımcı olmak için iyi niyetle sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz; ancak, işlerin yürütülmesinin saha koşulları üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığından, bunun sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu tutulamayız.

Not 3: Tüm çimento bazlı ürünler kuru, korunaklı yerlerde, ahşap paletler üzerinde depolanmalıdır. Bu koşullar altında bile, ürünler bir süre sonra atmosferik nemden etkilenir. Bu süre tanımlanmadığı veya standart olmadığı için, müşterilerimize sertleştirilmiş ürünleri kullanmamalarını veya genel olarak depolama nedeniyle kalitesi belirsizse kullanmamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz.

Yukarıda verilen değerler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün belirtilen amaçlarının dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması yada hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan fabrikamız sorumlu değildir. Teknik föydeki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.



MEKANİK
KARIŞTIRICI



PLASTİK MALA
İLE ÇEKİLİR



KAUÇUK
SİLİCİ İLE
UYGULAYINIZ



KİŞİSEL
KORUYUCU
EKİPMAN
KULLANIN



RENKLİ
COLOR



DONDAN
KORUYUNUZ
PROTECT FROM FROST



SİLİKONLU
HYDROPHOBIC




ÇİMENTO ESASLI
CEMENT BASED



CEPHE-ZEMİN
FOR WALL - FLOOR



İÇ-DİŞ CEPHE
FOR INDOOR - OUTDOOR



UZUN ÇALIŞMA
SÜRESİ
OPEN-ENDED WORKING TIME




FLEX



CG2
WA



TS EN 13888-1



>5°C
<35°C



1,5-1,75 LT
SU
WATER



CE
2404

BMP TRADE LTD

Güney Sokak, Minareliköy, Kırli Sanayi Bölgesi, Lefkoşa / Kıbrıs

TS-EN 13888-1:2022

Çimento ve silikon esaslı yüksek performanslı seramik ve fayans derzleri için dekoratif derz dolgu malzemesi.
Cement and silicone based high performance decorative grouting material for ceramic and tile joints.

CG, 2WA

İç ve Dış cephelerde / For interior and exterior surfaces
DERZDOSİL

Amaçlanan Kullanım Intended Use	Derzdolgu malzemesi Joint Filling Material
Kütle yoğunluğu kuru harç Dry density	≤ 1100 kg/m³ ±100
Aşınma direnci Abrasion resistance	≤ 1000 mm³
Basınç dayanımı Compressive strength	≥ 15 N/mm²
Eğilme mukavemeti Shrinkage	≥ 2,5 N/mm²
Büzülme Tensile adhesion strength after contact with lime water	≤ 3 mm/m
Su soğurumu 30 dakika sonra Water absorption after 30 min	≤ 2gr
Su soğurumu 240 dakika sonra Water absorption After 240 min	≤ 5gr
Tehlikeli maddelerin salınımı Release / hazardous substances	SDS'e Bakınız